Acrylic Durable Eggshell

PPG Architectural Coatings

JOHNSTONE'S TRADE
PAINT TO BE PROUD OF

일반 사항

존스톤스 아크릴 듀러블 에그쉘은 프리미엄 품질의 친환경 수성 인테리어 페인트 입니다. 계란광 마감이며 벽, 천정 목재에 적용 가능합니다. 본 제품은 냄새가 적고 속건성의 수분 응결에 저항하는 페인트 코팅면을 형성할 뿐만 아니라 일반적인 물 청소가 가능하여 키친, 욕실, 병원, 호텔, 식품상점, 베이커리 등 공공 빌딩에 이상적 입니다.

주요 장점

* 건조가 빠름, 냄새가 적음, 계란광의 인테리어용 친환경 페인트
* 수분 응결에 저항하는 스무스하고 물청소가 가능한 코팅면 형성
* 우수한 내스크래치성, 내구성, 변색없음
* ISO 11998 (내마모성 테스트) 1 Class 만족

추천 용도

인테리어 벽,천정, 가구
키친, 욕실, 병원, 호텔, 식품상점, 베이커리 등 다습하거나 오염이 우려되는 지역

적용 소지

콘크리트, 시멘트, 석고보드, 벽돌, 블록, 목재, 메탈(국소적)

컬러

존스톤스 조색 시스템을 통한 16,000 이상 색상 구현

광택

에그쉘 (계란광)

고형분

36%

도포율

11~13㎡ / L (피도물의 종류 및 기공 정도에 따라 상이함)

건조시간

지촉건조 : 1~2 시간
재도장 : 3~4 시간

희석제

수돗물

VOC 함유량

30g/L 이하 (환경부 대기환경보전법 기준 적합)

도막 두께

습도막 : 83㎛, 건조도막 : 30㎛

전처리

모든 표면은 반드시 건조,청결해야 하며, 도장전 먼저 오일, 때, 균류등 기타 오염물질등을 제거하십시오. 등급 스템프 나 연필 마크를 샌딩으로 제거하십시오. 부착 불량이거나 박리되는 구도막 이거나 부실한 목재 조직을 샌딩이나 와이어 브러쉬로 제거하십시오. 구도막이 유광페인트인 경우 고운 샌드페이퍼로 사전 샌딩하여 주십시오. 적절한 프라이머 선행도장을 추천합니다.

도장 방법

사용전 잘 저어 주십시오. 브러쉬 또는 롤러를 사용하여 도장하십시오.
소지가 다기공일 경우 본 제품을 10% 희석후 초벌도장을 선행하고 기공을 실링할 것.
환기 확보. 영상 10도 이하 이거나 습도가 높을 시 도장 작업하지 마십시오.

도장기구 세척

비눗물

주의사항

이 문서에 수록된 제품을 사용기전 각 제품 라벨을 주의 깊게 읽고 사용 지시를 따를 것. 제품 라벨에 있는 모든 경고 및 주의 정보를 숙지할 것.
이 제품의 MSDS를 숙지 할 것. 동결 주의. 수직 보관 운반 할 것.

포장

2.5리터, 5리터



상기 제시된 기술 데이터는 발행 현재 시점에서 정확한 것으로 확신하나 정확도,포괄성 및 성능등을 보증하는 것은 아닙니다.